

# Collection Satinée

## Base Pastel®

Peinture satinée hautement résistante

### DÉFINITION

Peinture aqueuse satinée hautement résistante à base d'émulsion acrylique destinée pour la décoration et la protection des surfaces murales en intérieur.

### PROPRIETES

Base à teinter par machine de coloration, aspect satinée, excellente résistance aux intempéries, haut pouvoir opacifiant et garnissant, film à porosité étudiée et odeur agréable.

### LOCALISATION

Intérieure.

### MATERIELS D'UTILISATION

Brosse, Rouleau, Pistolet airless et pneumatique.

### DILUTION

A l'eau maximum 5%.

### SUPPORT

S'applique sur tous types de supports classiques : Béton, anciens bétons bien préparés, enduits ciment, enduits plâtre, pierre, brique, plâtre, plaque de plâtre, plafonds.

### RENDEMENT

Selon la porosité, de 8 à 10 m<sup>2</sup>/kg par couche.

### DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Base à teinter
Teinte	Blanc. Palettes de couleurs Asso à teinter par machine de coloration.
Densité	1.15-1.2
Viscosité	2000-4000 Cp à 25°C
Liant	Acrylique
Extrait sec en poids	50 % environ
Séchage	HP : 1 – 2 H, Sec: 3 à 4 H à 20°C et 65% HR
Délai de recouvrement	3H
Lavabilité et lessivabilité	Excellente

### PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être conforme aux normes : propre, sec, dur et cohésif.

**Ancien support:** Ponçage, grattage, nettoyage et dépoussiérage, «éliminer boue, salissures et autres substances étrangère». Appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 200%.

**Nouveau support:** Éliminer les particules non adhérentes, les dépoussiérer puis appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 300%.

### APPLICATION

Après traitement préalable approprié de support, appliquer au rouleau une première couche ASSO COLLECTION SATINÉE BASE PASTEL® teinté selon la couleur souhaitée, une fois sèche poncer légèrement la surface et procéder à l'application d'une deuxième couche.

### NETTOYAGE DU MATERIELS

A l'eau immédiatement après usage.

### PRECAUTIONS A OBSERVER

Température d'application entre 5 et 35°C.  
Éviter de travailler dans un local très ventilé.

### CONDITIONNEMENT CONSERVATION

Seau de 1L /2.5L/ 4L et 16L.  
Conserver 1 an en emballage hermétique d'origine.  
Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés ne sont qu'une valeur indicative.

# Collection Satinée

## Base Medium®

Peinture satinée hautement résistante

### DÉFINITION

Peinture aqueuse satinée hautement résistante à base d'émulsion acrylique destinée pour la décoration et la protection des surfaces murales en intérieur.

### PROPRIETES

Base à teinter par machine de coloration, aspect satinée, excellente résistance aux intempéries, haut pouvoir opacifiant et garnissant, film à porosité étudiée et odeur agréable.

### LOCALISATION

Intérieure.

### MATERIELS D'UTILISATION

Brosse, Rouleau, Pistolet airless et pneumatique.

### DILUTION

A l'eau maximum 5%.

### SUPPORT

S'applique sur tous types de supports classiques : Béton, anciens bétons bien préparés, enduits ciment, enduits plâtre, pierre, brique, plâtre, plaque de plâtre, plafonds.

### RENDEMENT

Selon la porosité, de 8 à 10 m<sup>2</sup>/kg par couche.

### DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Base à teinter.
Teinte	Palettes de couleurs Asso à teinter par machine de coloration.
Densité	11. 1.2
Viscosité	3000 - 4000 Cp à 25°C
Liant	Acrylique
Extrait sec en poids	50 % environ
Séchage	HP : 1 – 2 H, Sec: 3 à 4 H à 20°C et 65% HR
Délai de recouvrement	3H
Lavabilité et lessivabilité	Excellente

### PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être conforme aux normes : propre, sec, dur et cohésif.

**Ancien support:** Ponçage, grattage, nettoyage et dépoussiérage, «éliminer boue, salissures et autres substances étrangère». Appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 200%.

**Nouveau support:** Éliminer les particules non adhérentes, les dépoussiérer puis appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 300%.

### APPLICATION

Après traitement préalable approprié de support, appliquer au rouleau une première couche ASSO COLLECTION SATINÉE BASE MEDIUM® teinté selon la couleur souhaitée, une fois sèche poncer légèrement la surface et procéder à l'application d'une deuxième couche.

### NETTOYAGE DU MATERIELS

A l'eau immédiatement après usage.

### PRECAUTIONS A OBSERVER

Température d'application entre 5 et 35°C.  
Éviter de travailler dans un local très ventilé.

### CONDITIONNEMENT CONSERVATION

Seau de 1L /2.5L/ 4L et 16L.  
Conserver 1 an en emballage hermétique d'origine.  
Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés ne sont qu'une valeur indicative.



# Collection Satinée

## Base Transparente®

Peinture satinée hautement résistante

### DÉFINITION

Peinture aqueuse satinée hautement résistante à base d'émulsion acrylique destinée pour la décoration et la protection des surfaces murales en intérieur.

### PROPRIETES

Base à teinter par machine de coloration, aspect satinée, excellente résistance aux intempéries, haut pouvoir opacifiant et garnissant, film à porosité étudiée et odeur agréable.

### LOCALISATION

Intérieure.

### MATERIELS D'UTILISATION

Brosse, Rouleau, Pistolet airless et pneumatique.

### DILUTION

A l'eau maximum 5%.

### SUPPORT

S'applique sur tous types de supports classiques : Béton, anciens bétons bien préparés, enduits ciment, enduits plâtre, pierre, brique, plâtre, plaque de plâtre, plafonds.

### RENDEMENT

Selon la porosité, de 8 à 10 m<sup>2</sup>/kg par couche.

### DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Base à teinter
Teinte	Blanc. Palettes de couleurs Asso à teinter par machine de coloration.
Densité	1.1-1.2
Viscosité	3200-3700 Cp à 25°C
Liant	Acrylique
Extrait sec en poids	50 % environ
Séchage	HP : 1 – 2 H, Sec: 3 à 4 H à 20°C et 65% HR
Délai de recouvrement	3H
Lavabilité et lessivabilité	Excellente

### PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être conforme aux normes : propre, sec, dur et cohésif.

**Ancien support:** Ponçage, grattage, nettoyage et dépoussiérage, «éliminer boue, salissures et autres substances étrangère». Appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 200%.

**Nouveau support:** Éliminer les particules non adhérentes, les dépoussiérer puis appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 300%.

### APPLICATION

Après traitement préalable approprié de support, appliquer au rouleau une première couche ASSO COLLECTION SATINÉE BASE TRANSPARENTE®, une fois sèche poncer légèrement la surface et procéder à l'application d'une deuxième couche.

### NETTOYAGE DU MATERIELS

A l'eau immédiatement après usage.

### PRECAUTIONS A OBSERVER

Température d'application entre 5 et 35°C.  
Éviter de travailler dans un local très ventilé.

### CONDITIONNEMENT CONSERVATION

Seau de 1L /2.5L/ 4L et 16L.  
Conserver 1 an en emballage hermétique d'origine.  
Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés ne sont qu'une valeur indicative.



# Collection Satinée

Bianco®

Peinture satinée hautement résistante

## DÉFINITION

Peinture aqueuse satinée hautement résistante à l'humidité et à la vapeur d'eau, à base d'émulsion acrylique destinée pour la décoration et la protection des surfaces murales en intérieur.

## PROPRIETES

Aspect satinée, lavable, excellente résistance à l'humidité, haut pouvoir opacifiant et garnissant, film à porosité étudiée et odeur agréable.

## LOCALISATION

Intérieure.

## MATERIELS D'UTILISATION

Brosse, Rouleau, Pistolet airless et pneumatique.

## DILUTION

A l'eau maximum 5%.

## SUPPORT

S'applique sur tous types de supports classiques: Béton, anciens bétons bien préparés, enduits ciment, enduits plâtre, pierre, brique, plâtre, plaque de plâtre, plafonds.

## RENDEMENT

Selon la porosité, de 8 à 10 m<sup>2</sup>/kg par couche.

## DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Base à teinter
Teinte	Blanc. Palettes de couleurs Asso à teinter par machine de coloration.
Densité	1.15-1.2
Viscosité	2000-4000 Cp à 25°C
Liant	Acrylique
Extrait sec en poids	50 % environ
Séchage	HP : 1 – 2 H, Sec: 3 à 4 H à 20°C et 65% HR
Délai de recouvrement	3H
Lavabilité et lessivabilité	Excellente

## PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être conforme aux normes : propre, sec, dur et cohésif.

**Ancien support:** Ponçage, grattage, nettoyage et dépoussiérage, «éliminer boue, salissures et autres substances étrangère». Appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 200%.

**Nouveau support:** Éliminer les particules non adhérentes, les dépoussiérer puis appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 300%.

## APPLICATION

Après traitement préalable approprié de support, appliquer au rouleau une première couche ASSO COLLECTION SATINÉE BASE PASTEL® teinté selon la couleur souhaitée, une fois sèche poncer légèrement la surface et procéder à l'application d'une deuxième couche.

## NETTOYAGE DU MATERIELS

A l'eau immédiatement après usage.

## PRECAUTIONS A OBSERVER

Température d'application entre 5 et 35°C.  
Éviter de travailler dans un local très ventilé.

## CONDITIONNEMENT CONSERVATION

Seau de 1L /2.5L/ 4L et 16L.  
Conserver 1 an en emballage hermétique d'origine.  
Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés ne sont qu'une valeur indicative.

**Asso Vernici**  
LA PEINTURE ITALIENNE