

Stucco Hi-Tech®

Decorazione

Enduit décoratif brillant aux effets marbrés

DÉFINITION

Revêtement décoratif semi-épais à base d'eau et de copolymère acrylique ; permet de créer un décor brillant aux effets marbrés. Il s'affirme élégant, par sa texture à la fois nuancée et lisse au toucher.

PROPRIETES

Très bonne adhérence, effet marbré, facile à appliquer, excellente glisse, sans odeur, transpirant.

LOCALISATION

Intérieure.

MATERIELS D'UTILISATION

Couteau très souple, taloche ou de spatules de carrossier.t

DILUTION

Prêt à l'emploi.

En cas de besoin, peut être dilué au maximum 1 à 2%.

SUPPORT

S'applique sur tous types de supports classiques: Béton, enduits ciment, enduit plâtre, pierre, brique, plâtre, plaque de plâtre, plafonds, bois...

RENDEMENT

3 m²/kg/couche.

NETTOYAGE DU MATERIELS

À l'eau immédiatement après usage.

DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Enduit décoratif intérieur en pâte aux effets marbrés.
Teinte	Blanc, blanc cassé. Palettes de couleurs Asso Décoration à teinter par machine de coloration.
Densité	1.75 ± 0,050
Viscosité	35500-36500 cP
Liant	Emulsion spéciale.
Extrait sec en poids	78 % environ.
Séchage	HP : 30 mn, Sec : 2 H à 20°C et 65% HR
Délai de recouvrement	24H.

PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être conforme aux normes: propre, sec, dur et cohésif.

Ancien support: Ponçage, grattage et dépoussiérage suivi d'une couche d'impression FISSATIVO TRANSPARENT dilué à 200% et une couche d'enduit RASA LISCIO en cas de besoin.

Nouveau support: Eliminer les particules non adhérentes, les dépoussiérer puis dégrossir avec RASA PRO et finir avec RASA LISCIO afin d'avoir un support bien lisse.

APPLICATION

Après traitement préalable approprié de support, Appliquer au rouleau une couche opacifiante de PRIMER QUARTZ BLANC ou coloré. Une fois sèche, appliquer une première couche avec une taloche en inox. Laisser sécher, poncer les éventuelles surépaisseurs puis épousseter.

Appliquer une deuxième couche fine en étalant uniformément le produit, laisser sécher puis procéder à la couche de finition pour créer le décor : utiliser peu de produit sur le bord de la taloche, ajouter et retirer le produit de façon irrégulière pour créer des contrastes avec la deuxième couche ensuite ferrer avec la même taloche pour ressortir l'effet marbré brillant. Enfin vitrifier et protéger le produit en polissant avec de la cire aqua à la lisseuse puis lustrer dans l'heure qui suit avec un chiffon doux ou une lustreuse.

PRECAUTIONS A OBSERVER

Température d'application entre 5 et 32°C.

CONDITIONNEMENT CONSERVATION

1 kg, 2.5kg, 5 kg et 20 kg.

Conserver 1 an en emballage hermétique d'origine.

Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés, ne sont qu'une valeur indicative.